

A) DESCRIPCION Y CAMPO DE USO:

Masilla universal flexible, estudiada específicamente para masillar láminas zincadas y acero. Para rellenos medios y capas finas. El tipo de resinas empleadas permiten obtener una excepcional adherencia sobre los soportes anteriores.

VOC <250 g/l 2004/42/IIIB (b) (250) <250

B) NOTAS TECNICAS:

Composición: Resina poliéster insaturada y cargas minerales especiales.
Peso específico: 1,9 ± 0,1
Color: Gris
Datos de seguridad: Ver hoja de seguridad.
Conservación: 12 meses, si se mantiene en las condiciones de almacenaje adecuadas.

C) PREPARACION DEL SOPORTE:



- * Lamina zincada, aluminio, acero, plástico.
- * Pinturas Originales, o Pinturas Viejas bien consolidadas.



- * Limpiar bien la superficie a tratar con Desengrasante y Bayeta. Asegurarse que esté seca y limpia de siliconas, ceras, grasas.
- * Sobre pinturas, imprimaciones o fondos lijar y limpiar antes de aplicar.

D) ADVERTENCIAS:

- * Mezclar con 1-3% de endurecedor en pasta. Evitar el uso de una cantidad excesiva de endurecedor, para evitar problemas durante la fase de repintado.
- * No utilizar el producto a temperatura inferior a los 5°C
- * Conservar en lugar fresco y seco.

E) APLICACIÓN:



1-3% endurecedor en pasta rojo pot-life 3-5' a 20°C.



aplicación a espátula



<30' a 20°C.



4-5' a 1 m



P80-P120 rebaje
P180-P220 acabado

F) LIMPIEZA DE LOS UTILES DE APLICACIÓN:

* Con disolvente nitro o de limpieza.

G) CONTINUACION DE LA APLICACIÓN:

PRIMER 1K
APAREJO ACRÍLICOS 2k
MASILLA SPRAY (poliéster a pistola)